

ALUZINC TR-4


FICHA TÉCNICA



"Única marca en Perú con extra tecnología anticorrosiva en sustrato del acero"

DESCRIPCIÓN Y USOS


Gama de paneles metálicos para coberturas y fachadas, con 4 trapecios que otorgan resistencia estructural, facilidad de instalación y superior acabado, ideal para edificaciones comerciales, industriales y de servicio.



ACERO ALUMINIZADO ASTM A792/ AZ-200

El producto se elabora con acero laminado en frío, cubierto con ALUZINC AZ-200 (55% AL, 43.4% ZN y 1.6% SI), ofreciendo un 33% más de recubrimiento respecto al AZ-150. El aluminio protege las láminas formando una capa de óxido de aluminio insoluble. El zinc proporciona protección catódica, evitando la oxidación en áreas expuestas por cortes, perforaciones o rayones. Ensayos globales han demostrado que las láminas recubiertas con Aluzinc tienen una vida útil superior a la del galvanizado convencional.

*Pruebas realizadas en condiciones de 100% de humedad relativa a 60 °C.





BENEFICIOS



RESISTENTE

Posee gran rigidez y resistencia estructural.



INSTALACIÓN SENCILLA

Gran facilidad de instalación, gracias al empleo de herramientas sencillas, accesorios y detalles estandarizados



ESTÉTICO

Acabado superior, fabricados con materiales resistentes que extienden la corrosión.



ECONÓMICO

Requiere menores costos, ahorro en la estructura portante, debido al mayor espaciamiento entre apoyos.



MÁXIMA DURABILIDAD

El acero zincalum de más durabilidad en el Perú.



COLOR ESTABLE

Colores firmes y durables debido a su pintura industrializada de alta calidad.



LUCES

Capacidad para cubrir grandes luces. Permite salvar mayores luces entre apoyos.



ASESORÍA

Asesoría ténica especializada (desarrollo de planos de montaje, detalles y metrados).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero Zincalum ASTM A792, AZ 200
ESPESOR	0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,55; 0,60


PRE-PINTADO

El producto ofrece un valor agregado y un acabado estético impecable según las necesidades específicas. La pintura proporciona una capa de protección adicional además de la que brinda el Aluzinc natural.

Se emplea pintura PVDF en entornos donde se necesita una mayor protección contra la corrosión y resistencia al calor.

PINTURA	ESPESOR	PROCESO PINTURA		
Líquida	Exterior : 5 micras de Primer Epóxico + 20 micras de poliéster. Interior : 10 micras de Primer Epóxico ó 5 micras de Primer Epóxico + 5 micras de Poliéster	Al Horno		
Polvo	Exterior : 60 micras de Poliéster Interior : 60 micras de Epoxi Poliéster ó 50 micras de Poliéster	Al Horno		
Antibacterial	Exterior : 5 micras de Primer Epóxico + 20 micras de Poliéster Interior : 10 micras de Primer Epóxico	Al Horno		
PVDF	Exterior : 5 micras de Primer Epóxico + 20 micras de PDVF Interior : 10 micras de Primer Epóxico ó 5 micras de Primer Epóxico + 20 micras de Poliéster ó 5 micras de Primer Epóxico + 20 micras de PVDF	Al Horno		

DETALLE DE FIJACIÓN



- (1) Sobre el metal mediante perno autotaladrante.
- (2) Sobre estructuras reticuladas con
- pernos de bastón.
 (3) Sobre madera mediante autoroscantes o tirafones.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES DE CARGA (KG/M2)															
Espesor	Condición de apoyo	DISTANCIA ENTRE APOYOS (m)									kg/ml	kg/m2			
(mm)			1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	Ng/III	
0.35	Simple Doble Tres o más	262.3 262.3 328.8	166.6 166.6 209.1	114.5 114.5 144.4	83.2 83.2 104.9	62.8 62.8 79.4	48.9 48.9 62.0	38.9 38.9 49.5	31.5 31.5 40.3	- - 33.3	- - -	- - -	- - -	3.18	3.03
0.40	Simple Doble Tres o más	291.8 291.8 365.9	185.3 185.3 232.6	127.4 127.4 160.3	92.5 92.5 116.6	69.8 68.8 88.3	54.3 54.3 68.9	43.2 43.2 55.0	34.9 34.9 44.7	- - 36.9	- - 30.8	-	-	3.61	3.44
0.50	Simple Doble Tres o más	371.1 371.1 466.0	236.0 236.0 296.3	162.3 162.3 204.2	117.8 117.8 148.6	89.0 89.0 112.6	69.2 69.2 87.8	55.1 55.1 70	44.6 44.6 57.1	36.6 36.6 47.1	30.4 30.4 39.4	33.2	-	4.40	4.19
0.60	Simple Doble Tres o más	446.1 446.1 559.2	283.2 283.2 355.6	194.7 194.7 245.0	141.4 141.4 178.3	106.8 106.8 135.1	83.0 83.0 105.4	66.1 66.1 84.2	53.5 53.5 68.5	43.9 43.9 68.5	36.5 36.5 47.2	30.1 30.6 39.8	- - 33.9	5.66	5.39

RECONOCE LA CALIDAD NAVECON



SOLICITA LA COMPROBACIÓN DE TUS CERTIFICADOS DE CALIDAD LLAMANDO AL (01) 480-1794





USO EN LA INDUSTRIA

